

Hypalon

PRODUIT H- 658

Propriétés physiques de base

Couleur	:	noir
Dureté (Shore A)	:	70 ± 5
Masse volumique (g/cm ³)	:	1,43 ± 0,05
Résistance à la rupture (N/mm ²)	:	≥ 7,0
Elongation à la rupture (%)	:	≥ 250

Résistance du produit aux températures

Températures (°C)		
Test court (10h)	:	+120
Test long (1000h)	:	de -20 à +100

Homologations, caractéristiques particulières

néant

Observations

Résiste aux acides, aux solutions alcaliques, et aux huiles aliphatiques
Ne résiste pas aux huiles aromatiques et aux hydrocarbures