

MASTIC REFRACTAIRE

VIKY ABM 29

SANS AMIANTE

HAUTE TEMPERATURE 750° C

Ce mastic est particulièrement recommandé pour l'étanchéité des ballons d'eau chaude, chaudières, four, cheminée ...

Il peut facilement s'étaler pour réaliser des joints parfaitement étanchés aux fumées et aux gaz à haute température.

COMPOSITION

Silicate de sodium (30 %) et minéraux inertes (70 %)

PRESENTATION

Etat pâteux

Noir

Inodore

Fourni en cartouche de 500 gr

DONNEES TECHNIQUES

Densité : 1 gr / cm³

Poids spécifique : 1,6

Ph : 5 - 7

Température d'utilisation : 750° C

Soluble

Non inflammable